Fișă tehnică -

ȘINDRILĂ KERABIT K+, S+, L+ și K Easy
ȘINDRILĂ DE COAMĂ KERABIT
ȘINDRILĂ DE STREAȘINĂ / COAMĂ KERABIT Easy

CE

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Finlanda
06
007.CPR.KL
006.CPR.HL

Kerabit Tuotteet

Șindrilă bituminoasă cu armături minerale și/sau sintetice EN 544:2011

Descrierea produsului	
Tip	4E2
Utilizare prevăzută	Șindrilă bituminoasă elastomerică pentru acoperișuri
Montaj	Fixare mecanică cu cuie pentru acoperiș
Armătură	Voal din fibră de sticlă
Strat de acoperire	Bitum modificat SBS
Strat superior Strat superior K Easy și șindrilă de streașină / coamă Easy	Granule de ardezie și/sau minerale Granule de ardezie și/sau minerale și bitum modificat SBS
Strat inferior Strat inferior K Easy	Bitum adeziv modificat SBS, folie de protecție și folie HDPE Folie și nisip

Caracteristică		**Metodă**	**Unitate**	**Valoare nominală**	**minim**	**maxim**
Șindrilă	Lățime	EN 544	mm	1000	997	1003
	Înălțime	EN 544	mm	317	314	320
Șindrilă de coamă	Lățime	EN 544	mm	333	330	336
	Înălțime		mm	333	330	336
Streașină Easy	Lățime	EN 544	mm	1000	997	1003
	Înălțime	EN 544	mm	333	330	336
Masa specifică	negru culoare mixtă culoare de bază	EN 1849-1	g/m² g/m² g/m²	4100 3800 3600	3895 3610 3420	- - -
Declarație de performanță șindrilă Kerabit				007.CPR.KL		
Declarație de performanță șindrilă de coamă Kerabit				006.CPR.HL		
Clasa AVCP				3		

Comportare la foc	**Metodă**	**Clasificare**	**Clasa de foc**
Reacția la foc	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	E
Comportare la foc exterior	ENV 1187[1)]	EN 13501-5	B_{ROOF}(t2)

Caracteristică	**Metodă**	**Unitate**	**Valoare nominală**	**minim**	**maxim**
Rezistența la tracțiune - pe lățime - pe înălțime	EN 12311-1	 N/ 50 mm N/ 50 mm	 ≥ 600 ≥ 400	 600 400	
Masa bitumului	EN 544	g/m²	≥ 1300	1300	
Rezistența la smulgere din cui - pe înălțime	EN 12310-1	 N	 ≥ 100	 100	
Rezistența la radiații UV	EN 1297		corespunde	60 de cicluri	
Rezistența la curgere la temperatură ridicată, 90 °C	EN 1110	mm	≤ 2		2
Aderența granulelor	EN 12039	g	≤ 2,5		2,5
Absorbția de apă	EN 544	%	≤ 2		2

1) vezi: www.kerabit.fi/tuotteet

V14 9/26

Alte caracteristici în afara standardului EN 544

Caracteristică	**Metodă**	**Unitate**	**Valoare nominală**	**minim**	**maxim**
Flexibilitate la rece - fața superioară	EN 1109	 °C	 -20	 -10	
Etanșeitate la apă	EN 1928 B	kPa	100	20	
Substanțe periculoase2),3)			NPD		

2) Nu conține azbest sau gudron de huilă
3) În lipsa unor metode de încercare europene armonizate, verificarea și declararea emisiilor/conținutului se fac ținând cont de prevederile naționale din locul de utilizare
NPD = performanță nedeterminată

Această publicație a fost verificată cu cea mai mare atenție. Totuși, nu răspundem pentru daunele directe sau indirecte rezultate din erori sau din aplicarea incorectă a informațiilor de aici. Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Cea mai nouă versiune a documentului este disponibilă la kerabit.fi/tuotteet.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.