Технический лист -

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА KERABIT K+, S+, L+ и K Easy
КОНЬКОВАЯ ЧЕРЕПИЦА KERABIT
КАРНИЗНО-КОНЬКОВАЯ ЧЕРЕПИЦА KERABIT Easy

CE

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, 08150 Lohja, Финляндия
06
007.CPR.KL
006.CPR.HL

Kerabit Tuotteet

Битумная черепица с минеральным и/или синтетическим армированием EN 544:2011

Описание продукта	
Тип	4E2
Назначение	Эластомерная битумная черепица для кровли
Монтаж	Механическое крепление кровельными гвоздями
Армирование	Стеклохолст
Покровный слой	Битум, модифицированный СБС
Верхний слой Верхний слой K Easy и карнизно-коньковой черепицы Easy	Сланцевая и/или минеральная посыпка Сланцевая и/или минеральная посыпка и битум СБС
Нижний слой Нижний слой K Easy	Клеевой битум СБС, защитная плёнка и плёнка ПЭНД Плёнка и песок

Характеристика		**Метод**	**Ед.**	**Номин. значение**	**мин.**	**макс.**
Черепица	Ширина	EN 544	mm	1000	997	1003
	Высота	EN 544	mm	317	314	320
Коньковая черепица	Ширина	EN 544	mm	333	330	336
	Высота		mm	333	330	336
Карниз Easy	Ширина	EN 544	mm	1000	997	1003
	Высота	EN 544	mm	333	330	336
Удельная масса	чёрный	EN 1849-1	g/m²	4100	3895	-
	смешанный цвет		g/m²	3800	3610	-
	базовый цвет		g/m²	3600	3420	-
Декларация о характеристиках черепицы Kerabit				007.CPR.KL		
Декларация о характеристиках коньковой черепицы Kerabit				006.CPR.HL		
Класс AVCP				3		

Пожарные свойства	**Метод**	**Классификация**	**Класс пожарной опасности**
Реакция на огонь	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	E
Поведение при внешнем воздействии огня	ENV 1187[1)]	EN 13501-5	B_{ROOF}(t2)

Характеристика	**Метод**	**Ед.**	**Номин. значение**	**мин.**	**макс.**
Прочность при растяжении - по ширине - по высоте	EN 12311-1	 N/ 50 mm N/ 50 mm	 ≥ 600 ≥ 400	 600 400	
Масса битума	EN 544	g/m²	≥ 1300	1300	
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя - по высоте	EN 12310-1	 N	 ≥ 100	 100	
Стойкость к УФ-излучению	EN 1297		соответствует	60 циклов	
Теплостойкость при 90 °C	EN 1110	mm	≤ 2		2
Адгезия посыпки	EN 12039	g	≤ 2,5		2,5
Водопоглощение	EN 544	%	≤ 2		2

1) см.: www.kerabit.fi/tuotteet

V14 9/26

Другие характеристики вне стандарта EN 544					
Характеристика	**Метод**	**Ед.**	**Номин. значение**	**мин.**	**макс.**
Гибкость на брусе - верхняя сторона	EN 1109	 °C	 -20	 -10	
Водонепроницаемость	EN 1928 B	kPa	100	20	
Опасные вещества2),3)			NPD		

2) Не содержит асбеста и каменноугольной смолы
3) При отсутствии гармонизированных европейских методов испытаний проверка и декларирование выделения/содержания проводятся с учётом национальных требований в месте применения
NPD = характеристика не определялась

Эта публикация проверена с максимальной тщательностью. Тем не менее мы не несём ответственности за прямой или косвенный ущерб из-за ошибок или неправильного применения приведённой информации. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Актуальная версия документа: kerabit.fi/tuotteet.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.