Fișă tehnică - MEMBRANĂ PENTRU DOLII KERABIT

CE
0809

Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finlanda
10
007.CPR.JIIRIKERMI

Kerabit
Tuotteet

Membrane bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișurilor EN 13707:2004

Descrierea produsului	
Utilizare	Membrană pentru dolii
Montaj	Bitum adeziv. Cu fixare mecanică, dacă este nevoie
Armătură	Poliester armat
Strat de acoperire	Bitum modificat SBS
Strat superior	Granule de ardezie și/sau minerale
Strat inferior	Folie de protecție și bitum adeziv

Caracteristică	**Metodă**	**Unitate**	**Valoare nominală**	**minim**	**maxim**
Lungime	EN 1848-1	m	10	-	-
Lățime	EN 1848-1	m	1,0	0,995	1,005
		m	0,750	0,745	0,755
Masa pe unitate de suprafață negru	EN 1849-1	g/m²	4400	4180	-
culoare mixtă			4200	3990	
culoare de bază			4000	3800	
Grosime nominală	EN 1849-1	mm	3.6	3.4	3.8
Rectilinitate	EN 1848-1	mm / m	corespunde		20/10
Defecte vizibile	EN 1850-1	-	fără defecte		
Declarație de performanță			007.CPR.JIIRIERMI		
Clasa AVCP			2+		
Certificat de control al producției în fabrică			0809-CPR-1030		

Comportare la foc	**Metodă**	**Clasificare**	**Clasa de foc**
Reacția la foc	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD
Comportare la foc exterior	ENV 1187[1)]	EN 13501-5	B_{ROOF}(t2)

Caracteristică	**Metodă**	**Unitate**	**Valoare nominală**	**minim**	**maxim**
Etanșeitate la apă	EN 1928 B	kPa	corespunde	300	
Rezistența la tracțiune	EN 12311-1				
- longitudinal		N/ 50 mm	750	600	900
- transversal		N/ 50 mm	550	400	700
Alungire	EN 12311-1				
- longitudinal		%	40	25	55
- transversal		%	40	25	55
Rezistența la smulgere din cui	EN 12310-1				
- longitudinal		N	250	150	350
- transversal		N	300	150	450
Rezistența la încărcare statică	EN 12370 A	kg	NPD		
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD		
Flexibilitate la rece	EN 1109				
- fața superioară		°C	-20	-20	
- fața inferioară		°C	-20	-10	
Flexibilitate la rece după îmbătrânire	EN 1296/1109				
- fața superioară		°C	-15	-10	
- fața inferioară		°C	-10	0	
Aderența granulelor	EN 12039	%	8	0	30
Rezistența la curgere la temperatură ridicată	EN 1110	°C	80	80	
Rezistența la curgere la temperatură ridicată după îmbătrânire	EN 12961110	°C	80	80	
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Substanțe periculoase2),3)			Fără substanțe periculoase		

1) vezi: www.kerabit.fi/tuotteet 2) Nu conține azbest sau gudron de huilă
3) În lipsa unor metode de încercare europene armonizate, verificarea și declararea emisiilor/conținutului se fac ținând cont de prevederile naționale din locul de utilizare

NPD = performanță nedeterminată

V9 9/26

Această publicație a fost verificată cu cea mai mare atenție. Totuși, nu răspundem pentru daunele directe sau indirecte rezultate din erori sau din aplicarea incorectă a informațiilor de aici. Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Cea mai nouă versiune a documentului este disponibilă la kerabit.fi/tuotteet.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.