Технический лист - ЕНДОВНЫЙ КОВЁР KERABIT

CE
0809

Kerabit Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Финляндия
10
007.CPR.JIIRIKERMI

Kerabit
Tuotteet

Армированные битумные материалы для гидроизоляции кровли EN 13707:2004

Описание продукта					
Применение	Ендовный ковёр				
Монтаж	Клеевой битум. При необходимости механическое крепление				
Армирование	Армированный полиэстер				
Покровный слой	Битум, модифицированный СБС				
Верхний слой	Сланцевая и/или минеральная посыпка				
Нижний слой	Защитная плёнка и клеевой битум				
Характеристика	**Метод**	**Ед.**	**Номин. значение**	**мин.**	**макс.**
Длина	EN 1848-1	m	10	-	-
Ширина	EN 1848-1	m	1,0	0,995	1,005
		m	0,750	0,745	0,755
Масса единицы площади, чёрный смешанный цвет базовый цвет	EN 1849-1	g/m²	4400 4200 4000	4180 3990 3800	-
Номинальная толщина	EN 1849-1	mm	3.6	3.4	3.8
Прямолинейность	EN 1848-1	mm / m	соответствует		20/10
Видимые дефекты	EN 1850-1	-	без дефектов		
Декларация о характеристиках			007.CPR.JIIRIERMI		
Класс AVCP			2+		
Сертификат заводского производственного контроля			0809-CPR-1030		
Пожарные свойства	**Метод**	**Классификация**	**Класс пожарной опасности**		
Реакция на огонь	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Поведение при внешнем воздействии огня	ENV 1187[1)]	EN 13501-5	$B_{ROOF}(t2)$		
Характеристика	**Метод**	**Ед.**	**Номин. значение**	**мин.**	**макс.**
Водонепроницаемость	EN 1928 B	kPa	соответствует	300	
Прочность при растяжении - продольно - поперечно	EN 12311-1	 N/ 50 mm N/ 50 mm	 750 550	 600 400	 900 700
Относительное удлинение - продольно - поперечно	EN 12311-1	 % %	 40 40	 25 25	 55 55
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя - продольно - поперечно	EN 12310-1	 N N	 250 300	 150 150	 350 450
Сопротивление статической нагрузке	EN 12370 A	kg	NPD		
Сопротивление удару	EN 12691	mm	NPD		
Гибкость на брусе - верхняя сторона - нижняя сторона	EN 1109	 °C °C	 -20 -20	 -20 -10	
Гибкость на брусе после старения - верхняя сторона - нижняя сторона	EN 1296/1109	 °C °C	 -15 -10	 -10 0	
Адгезия посыпки	EN 12039	%	8	0	30
Теплостойкость	EN 1110	°C	80	80	
Теплостойкость после старения	EN 12961110	°C	80	80	
Стабильность размеров	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Опасные вещества2),3)			Опасных веществ нет		

1) см.: www.kerabit.fi/tuotteet 2) Не содержит асбеста и каменноугольной смолы

3) При отсутствии гармонизированных европейских методов испытаний проверка и декларирование выделения/содержания проводятся с учётом национальных требований в месте применения

NPD = характеристика не определялась

V9 9/26

Эта публикация проверена с максимальной тщательностью. Тем не менее мы не несём ответственности за прямой или косвенный ущерб из-за ошибок или неправильного применения приведённой информации. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Актуальная версия документа: kerabit.fi/tuotteet.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.