Kerabit

# Keradeck 6600 T

Actualizat 24.4.2025 Tipărit 20.11.2026



Membrană bituminoasă modificată SBS 1 m x 7 m, 6600 g/m², cu armătură din pâslă de poliester. Fața inferioară este sudabilă, iar fața superioară este acoperită cu nisip. Produsul este potrivit pentru hidroizolarea podurilor.

## Informații tehnice

| | |
|---|---|
| Producător / beneficiar | Kerabit Oy, fabrica din Lohja |
| Țara de origine | Finlanda |
| Marcaj de conformitate | Marcaj CE |
| Comportare la foc | Declarația producătorului privind testul la foc |
| Clasificare la foc | $B_{ROOF}(t2)$ |
| Controlul calității | Control al calității în fabrică și contract de control al calității cu Eurofins Expert Services Oy |
| Grosime nominală | 5,5 mm |
| Masă nominală | 6600 g/m² |
| Masa armăturii | 250 g/m² |
| Armătură | poliester |
| Strat superior | nisip |
| Dimensiunea rolei | 1 x 7 n / 7 m² |
| Ambalaje / palet | 20 de role |
| Greutate / ambalaj | 47 kg |
| Greutate / palet | 965 kg |



Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

Kerabit

## Informații suplimentare

| Caracteristică | Metodă | Unitate | |
|---|---|---|---|
| Etanșeitate la apă | EN 1928 B | kPa | 500 |
| Rezistența la tracțiune<br>- longitudinal<br>- transversal | EN 12311-1 | N/ 50 mm<br>N/ 50 mm | > 1100<br>> 900 |
| Alungire<br>- longitudinal<br>- transversal | EN 12311-1 | %<br>% | > 45<br>> 45 |
| Rezistența la perforare statică | EN 12370 A(PS) | kg | 25 |
| Rezistența la perforare dinamică | EN 12691(+23°/-10 °C) | ø mm | 10/10 |
| Rezistența la smulgere din cui<br>- longitudinal<br>- transversal | EN 12310-1 | N<br>N | > 300<br>> 300> |
| Flexibilitate la rece<br>- fața superioară<br>- fața inferioară | EN 1109 | °C<br>°C | -20<br>-20 |
| Stabilitate dimensională<br>- longitudinal<br>- transversal | EN 1107-1 | %<br>% | < 0,3<br>< 0,3 |
| Rezistență la căldură | EN 1110 | °C | 80 |
| Abatere admisă<br>- lungime<br>- lățime<br>- rectilinitate | EN 1848-1 | m<br>m<br>16 mm/ 8 m | 7<br>1<br>corespunde |
| Grosime nominală | EN 1849-1 | mm | 5,5 ± 0,3 |
| Alungire, -20 °C<br>- longitudinal<br>- transversal | EN 12311-1 mod. | %<br>% | 30<br>30 |

Această publicație a fost verificată cu cea mai mare atenție. Totuși, nu răspundem pentru eventualele erori sau pentru daunele directe ori indirecte rezultate din aplicarea incorectă a informațiilor. Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Cea mai nouă versiune a documentului este disponibilă la kerabit.fi/tuotteet.



Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.