Kerabit

Keradeck 6600 T

Päivitetty 24.4.2025 Tulostettu 20.11.2026



SBS modifierad asfaltsmembran 1 m x 7 m, 6600 g/m², stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med sand. Produkten lämpar sig för vattenisolering av broar.

Teknisk information

Tillverkare / Uppdragsgivare	Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland	Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven	CE-märke
Brandegenskaper	Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering	B_{ROOF}(t2)
Kvalitetskontroll	Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek	5,5 mm
Nominell vikt	6600 g/m²
Stommens vikt	250 g/m²
Stomme	polyester
Ytskikt	sand
Rullstorlek	1 x 7 n / 7 m²
Förpackningar / pall	20 rullar
Vikt / förpackning	47 kg
Vikt / pall	965 kg

Ytterligare information

Egenskap	Metod	Enhet	
Vattentäthet	EN 1928 B	kPa	500
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	N/ 50 mm N/ 50 mm	> 1100 > 900
Töjbarhet - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1	% %	> 45 > 45
Perforeringstyrka, statisk	EN 12370 A(PS)	kg	25
Perforeringstyrka, dynamisk	EN 12691(+23°/-10 °C)	ø mm	10/10
Rivhållfasthet vid spik - längdriktning - tvärriktning	EN 12310-1	N N	> 300 > 300>
Köldflexibilitet - yta - botten	EN 1109	°C °C	-20 -20
Dimensionstabilitet - längdriktning - tvärriktning	EN 1107-1	% %	< 0,3 < 0,3
Värmebeständighet	EN 1110	°C	80
Tillåten avvikkelse - längd - bredd - rakhet	EN 1848-1	m m 16 mm/ 8 m	7 1 uppfylls
Nominell tjocklek	EN 1849-1	mm	5,5 ± 0,3
Töjning, -20 °C - längdriktning - tvärriktning	EN 12311-1 mod.	% %	30 30

Denna publikation har granskats så noggrant som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för eventuella fel eller för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av felaktig tillämpning av informationen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Den senaste versionen av dokumentet finns på kerabit.fi/tuotteet.